

خرسانة البوليسيتايرين المطورة بالبوليمر

م.م. يوسف خلف يوسف

قسم الهندسة المدنية-كلية الهندسة -جامعة الانبار

تاريخ القبول : 2011/10/15

تاريخ الاستلام : 2010/9/26

الخلاصة.

تضمن هذا البحث إنتاج ودراسة الخواص الميكانيكية لخرسانة البوليسيتايرين المطورة بالبوليمر، حيث تم استخدام نسب مختلفة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج هذا النوع من الخرسانة . يهدف البحث إلى تحسين بعض الخصائص الميكانيكية لخرسانة البوليسيتايرين خفيفة الوزن بإضافة البوليمر (مطاط الستايرين – بيوتادين -SBR) بنسبة (5 ، 10 ، 15 ، 20)% من وزن السمنت. تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط ، مقاومة الانثناء ، مقاومة الصدم ، وفحص الكثافة الجافة على أكثر من 150 نموذج بعمر 28 يوم، وقد اثبتت النتائج ان اضافة (مطاط الستايرين – بيوتادين -SBR) ضمن المدى (5 - 20)% من وزن السمنت يؤدي الى تحسين مقاومة الانثناء بنسبة (3.74 – 18)% وتحسين مقاومة الصدم بنسبة (39 -163)%. كما اثبتت النتائج امكانية انتاج خرسانة البوليسيتايرين ذات كثافة (1680 ، 1433 ، 1147)كغم/م³ وذلك بتعويض ركام البوليسيتايرين بنسبة (30، 50 ، 70)% من حجم الركام الناعم.

كلمات رئيسية: خرسانة خفيفة الوزن ، بوليمر ، بوليسيتايرين ، مقاومة الصدم .

1. المقدمة.

بصورة عامة تستخدم المخلفات الواسعة من البوليسيتايرين كركام خفيف الوزن في انتاج خرسانة البوليسيتايرين ،حيث يصنع هذا النوع من الخرسانة باستبدال جزئي او كلي للركام الناعم والخشن في الخرسانة الاعتيادية.

ان اهم ما يتميز به هذا النوع من الخرسانة مقارنة مع الخرسانة التقليدية هو :

1- كثافته الواطئة حيث تتراوح ما بين (800 - 1800) كغم/م³.

2- العزل الحراري الجيد.

3- انخفاض مقاومة الانضغاط ومقاومة الانثناء.

4- زيادة نسبة الامتصاص الناتجة عن زيادة نسبة المسامات.

في عام 1959 أجرى Kohling [1] بحثاً بين فيه إمكانية استخدام ركام البولي ستايرين في

صناعة خرسانة ذات عزل حراري عالي.

في عام 1982 لاحظ Parton [2] ان خواص خرسانة البولي ستايرين مثل الكثافة ،مقاومة الانضغاط ،معايير الكسر ، والعزل الحراري تعتمد بشكل رئيسي على نسبة البولي ستايرين إلى السمنت .
في عام 1998 ذكر Ohama [3] ان هناك كمية كبيرة من الهواء تدخل اثناء عملية خلط الخرسانة الحاوية على البوليستر بسبب تاثير المستحلبات والملدنات في عسارات البوليستر، ان كميات الهواء المدخلة تسبب انخفاض المقاومة ويمكن السيطرة عليها باستخدام عوامل مضادة للرغوة. كما ذكر ان هناك زيادة ملحوظة في مقاومة الشد و الانثناء للخرسانة المطورة بالبوليستر بينما لا يوجد تحسن في مقاومة الانضغاط مقارنة مع الخرسانة الاعتيادية، وحدد العوامل الرئيسية المؤثرة على خصائص المقاومة في الخرسانة المطورة بالبوليستر بنوع المواد المستخدمة كالبوليستر والسمنت والركام ،نسبة البوليستر/السمنت،نسبة الماء/السمنت، وحجم الفراغات الهوائية، وطريقة الانضاج وطريقة الفحص.
في عام 2000 توصل الباحث Zaher [4] الى انتاج خرسانة بوليستايرين ذات مقاومة انضغاط مساوية الى 19 ميكاباسكال ،كما قدم طرق مبسطة لتصميم هذا النوع من الخرسانة.
في عام 2004 تمكن الباحثان Bing Chen & Juanyu Liu [5] من تصنيع خرسانة بولي ستايرين ذات كثافة (800-1800) كغم/م³ وبمقاومة انضغاط (10-25) ميكاباسكال، حيث قاما باستبدال جزئي للركام الخشن والركام الناعم بحبيبات البولي ستايرين ،توصل الباحثان الى ان استخدام مادة (Fine silica Fume) يزيد من الربط بين حبيبات البوليستايرين وعجينة السمنت ويؤدي الى زيادة مقاومة الانضغاط ،اما اضافة الالياف الحديدية فيقلل من انكماش الجفاف.
في عام 2009 توصل Yousif.Kh. [6] إلى إنتاج خرسانة بوليستايرين خفيفة ذات كثافة تتراوح ما بين (1213 - 1493) كغم /م³ ومعايير كسر يتراوح ما بين (1.719 - 3.05) ميكاباسكال أما نسبة (التوصيل الحراري لخرسانة البوليستايرين / التوصيل الحراري للخلطة المرجعية) فتراوحت ما بين (78.2 - 91) ٪ بموجب الخلطات التي اعدت في ذلك البحث.

2. المواد المستخدمة.

1. 2 السمنت.

تم استعمال السمنت البورتلاندي الاعتيادي المطابق للمواصفة م.ق.ع/1984/5 [7] في جميع الخلطات التجريبية لهذا البحث والجدول (1) يبين التحليل الكيميائي للسمنت المستخدم.

2. 2 الماء.

استخدم الماء الصالح للشرب في جميع عمليات الخلط والانضاج.

2. 3 مطاط الستايرين - بيوتادين (SBR).

تم استخدام مطاط الستايرين - بيوتادين (SBR) بلجيكي المنشأ، والجدول (2) يبين خصائص هذا المطاط.

2. 4 الركام .

أ-الركام الناعم.

تم استخدام الركام الناعم المجهز من مقلع (البوخريبط) والذي يقع ضمن منطقة التدرج 3 بموجب المواصفة القياسية العراقية (م.ق.ع 45 / 1984) [8] ويظهر الجدول (3) بعض خصائص الركام الناعم المستخدم في جميع خلطات هذا البحث
ب- حبيبات البولي ستايرين.

تم استخدام حبيبات البولي ستايرين المعروفة محلياً (الستايروبور او الفلين) وهي من المواد المتوفرة بنسب كبيرة في النفايات البشرية حيث تستخدم في تغليف البضائع الغذائية والأجهزة المنزلية. وقد تم الحصول على هذه الحبيبات بطريقة تهشيم قطع الستايروبور الى حبيبات صغيرة تراوحت ما بين (0.6 - 4.75) ملم.

3. البرنامج العملي.

1. 3 الخلطات التجريبية.

أ- السلسلة R- (السلسلة المرجعية): تم استخدام نسب خلط (1سمنت : 2.25 رمل) وزناً لجميع خلطات السلسلة، اما نسبة الماء/السمنت فكانت مساوية الى (0.5) وتم اضافة بوليمر (مطاط ستايرين- بيوتادين SBR) بنسب (5، 10، 15، 20) % من وزن السمنت.

ب- السلسلة L-: تم تعويض ركام البوليستايرين لجميع خلطات السلسلة بنسبة (30) % حجماً بدلاً من الركام الناعم في خلطات السلسلة المرجعية ، ونسبة ماء/السمنت مساوية الى (0.5) وتم اضافة البوليمر (مطاط ستايرين- بيوتادين SBR) بنسب (5، 10، 15، 20) % من وزن السمنت.

ج- السلسلة M-: تم تعويض ركام البوليستايرين لجميع خلطات السلسلة بنسبة (50) % حجماً بدلاً من الركام الناعم في خلطات السلسلة المرجعية ، ونسبة ماء/السمنت مساوية الى (0.5) وتم اضافة البوليمر (مطاط ستايرين- بيوتادين SBR) بنسب (5، 10، 15، 20) % من وزن السمنت.

د- السلسلة H: تم تعويض ركام البوليستايرين لجميع خلطات السلسلة بنسبة (70%) حجماً بدلاً من الركام الناعم في خلطات السلسلة المرجعية ، ونسبة ماء/السمنت مساوية إلى (0.5) وتم إضافة البولييمر (مطاط ستايرين- بيوتايدن SBR) بنسب (5، 10، 15، 20) % من وزن السمنت.

3.2 طريقة خلط الخرسانة.

تم خلط المواد يدوياً وذلك لضمان تجانس الخلط حيث إن استخدام الخلاط الكهربائي يؤدي إلى تطاير حبيبات البولي ستايرين بسبب انخفاض كثافتها نسبة إلى مكونات الخليط الأخرى . ويمكن إيجاز خطوات الخلط بما يلي:

- 1- إضافة السمنت إلى الرمل مع استمرار عملية الخلط لحين الوصول إلى لون متجانس للخليط
- 2- إضافة كمية مناسبة من ماء الخلط لترطيب الخليط.
- 3- إضافة حبيبات البولي ستايرين مع الخلط المستمر.
- 4- إضافة الكمية المتبقية من ماء الخلط والبوليمر – ان وجد - مع استمرار عملية الخلط لحين تجانس الخليط.

3.3 صب ورس الخرسانة.

- 1- طلاء الأوجه الداخلية للقوالب الحديدية بطبقة من الزيت .
- 2- وضع الخليط الخرساني بطبقتين متساويتين في السمك.
- 3- رص الخليط باعتماد أسلوب الدك اليدوي وذلك باستخدام قضيب معدني لتعذر استخدام الهزاز الكهربائي الذي يؤدي إلى انفصال حبيبات البولي ستايرين.

3.4 الإنضاج.

تم اعتماد الطريقة المثلى في انضاج الخرسانة الحاوية على البولييمر و التي ذكرها الباحث Ohama [3] ، حيث تترك النماذج في القوالب لمدة 24 ساعة مع تغطية الوجه العلوي بصفائح معدنية لمنع تبخر الماء، ثم ترفع القوالب وتغمر النماذج في الماء لمدة خمسة ايام بعد ذلك يتم اخراجها من الماء وتترك في الهواء لحين موعد الفحص.

3.5 القوالب المستخدمة.

تم استخدام قوالب حديدية مكعبة الشكل بأبعاد (50*50*50) ملم لغرض صب النماذج المطلوبة لإجراء فحوصات مقاومة الانضغاط، الكثافة ، إضافة إلى قوالب حديدية موشورية الشكل بأبعاد

(160*40*40) ملم لغرض تهيئة النماذج اللازمة لإجراء فحص مقاومة الانثناء، في حين تم استخدام قوالب حديدية بأبعاد (160*130*40) ملم لغرض تهيئة الألواح اللازمة لإجراء فحص مقاومة الصدم.

3.6 فحوصات الخواص الميكانيكية للخرسانة.

1- فحص مقاومة الانضغاط : تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم وبواقع ثلاثة نماذج لكل عمر بموجب المواصفة ASTM C513-89 [9].

2- فحص مقاومة الانثناء : تم إجراء فحص مقاومة الانثناء بعمر 28 يوم وذلك بإتباع طريقة (center-point loading) بموجب المواصفة ASTM C293-94 والتي اشار اليها A.M.Neville [10] ، وتم احتساب مقاومة الانثناء من المعادلة الآتية:

$$M.R. = 3PL/2bd^2$$

M.R.: معايير الكسر بوحدات (ميكاباسكال).

P: القوة المسلطة عند الفشل بوحدات (نيوتن).

L: المسافة الصافية بين المساند (ملم).

b: عرض النموذج (ملم).

d: سمك النموذج (ملم).

3- فحص الكثافة : تم إجراء فحص الكثافة الجافة للنماذج وذلك بأخذ أوزانها بعد تجفيفها بالهواء، تم إجراء الفحص على ثلاثة نماذج لكل خطة وبموجب المواصفة ASTM C567-80 [11].

4- فحص مقاومة الصدم : لإيجاد مقاومة الصدم واطى السرعة تم اعتماد طريقة فحص خاصة طورت من قبل الباحثين (B.Barr&A.Baghli) وقد اعتمد هذه الطريقة عدد من الباحثين مثل الباحث الحديثي [12] وقد وضحت تفاصيل هذه الطريقة في المصدر [12] حيث يتم فحص مقاومة الصدم واطى السرعة باستخدام كرة فولاذية تسقط سقوطاً حراً من ارتفاع معين ويتم تكرار العملية لكل نموذج ويثبت عدد الضربات عند حصول الفشل، وفي هذا البحث تم استخدام كرة فولاذية ذات وزن 1400 غم تسقط من ارتفاع 35 سم.

4. النتائج ومناقشتها.

من خلال مقارنة نتائج الفحص يمكن ملاحظة الاثر الواضح لنسبة (البوليمر/السمنت) على الخصائص الميكانيكية لخرسانة البوليسيتايرين.

- 1- مقاومة الانضغاط : يوضح الشكل (1) انخفاض مقاومة الانضغاط للسلسلة -R مع زيادة نسبة (البوليمر/السمنت) وذلك يعود الى زيادة الفراغات الهوائية الناتجة عن تكون الرغوة اثناء عملية الخلط ، في حين لم تكن علاقة واضحة لتاثير نسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة الانضغاط للخلطات الحاوية على ركام البوليستايرين . **والجدول (5)** يبين قيم مقاومة الانضغاط مقارنة مع نسبة (البوليمر/السمنت).
- 2- مقاومة الانثناء: يوضح الشكل (2) ازدياد مقاومة الانثناء مع زيادة نسبة (البوليمر/السمنت) وذلك بسبب زيادة الاغشية البوليمرية التي تزيد من مقاومة الشد في الخرسانة المتصلبة. **والجدول (5)** يبين قيم مقاومة الانثناء مقارنة مع نسبة (البوليمر/السمنت).
- 3- مقاومة الصدم: يبين الشكل (3) تاثير نسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة الصدم الممثلة بعدد مرات سقوط كرة فولاذية ذات وزن 1400 غم من ارتفاع 35سم لحين حصول الفشل ، حيث يبين الشكل زيادة مقاومة الصدم لجميع الخلطات بازياد نسبة (البوليمر/السمنت) وذلك يعود الى زيادة الاغشية البوليمرية التي تحسن قابلية الخرسانة على امتصاص الزخم كما يلاحظ ان زيادة نسبة ركام البوليستايرين يؤدي الى زيادة مقاومة الصدم، **والجدول (5)** يبين قيم مقاومة الصدم (عدد الضربات) مقارنة مع نسبة (البوليمر/السمنت).
- 4- الكثافة الجافة: يوضح الشكل (4) انخفاض الكثافة الجافة للخلطات المرجعية (السلسلة -R) مع زيادة نسبة (البوليمر/السمنت) وذلك يعود الى زيادة الفجوات الهوائية الناتجة عن زيادة الرغوة المتكونة اثناء عملية الخلط. في حين لم يكن لزيادة نسبة (البوليمر/السمنت) تاثير ثابت على الكثافة الجافة للخلطات الحاوية على ركام البوليستايرين، **والجدول (5)** يبين قيم الكثافة الجافة مقارنة مع نسبة (البوليمر/السمنت).

5. الاستنتاجات.

- تم إجراء العديد من التجارب لغرض إيجاد الخواص الميكانيكية للخرسانة المصنوعة من الاسمنت والركام الناعم وحببيبات البولي ستايرين مع اضافة مطاط الستايرين – بيوتادين SBR بنسب مختلفة. ومن خلال دراسة نتائج الفحص في هذا البحث يمكن استنتاج مايلي :
- 1- بالامكان تحسين مقاومة الانثناء لخرسانة البوليستايرين باضافة بوليمر (مطاط الستايرين- بيوتادين SBR) كنسبة من وزن السمنت، وقد ادت اضافة البوليمر بنسبة (5-20)% من وزن السمنت الى زيادة معدل مقاومة الانثناء بنسبة (3.74- 18)% على الترتيب. ان نسبة (البوليمر/السمنت) ضمن المدى (5-15)% هي الاكثر تاثيرا على مقاومة الانثناء.
- 2- ان اضافة مطاط الستايرين بيوتادين SBR بنسبة (5-20)% من وزن السمنت يؤدي الى زيادة معدل مقاومة الصدم لخرسانة البوليستايرين بنسبة (39-163)%.

- 3- ليس هناك تأثير ثابت لنسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة انضغاط خرسانة البوليستيرين
- 4- بالامكان انتاج خرسانة بوليستايرين ذات معدل كثافة جافة (1147، 1433، 1680) كغم/م³ وذلك بتعويض حجمي لركام البوليستايرين بنسبة (30، 50، 70) % من الركام الناعم. ليس هناك تأثير ملحوظ لتغير نسبة (البوليمر/السمنت) على الكثافة الجافة لخرسانة البوليستايرين.

6. المصادر.

- [1] Kohling , K.," The manufacture of light weight concrete using pre – expanded styropore particles as aggregates ", betorstein – zeitung 26, pp.208 -212,1960.
- [2] Parton, G.M. and shendy-EL- Barbary, M.E., " Poly styrene –bead concrete properties and mix design ", Journal Of Cement Composite And Light weight Concrete, Vol.4, No.3, pp.153-161, Aug. 1982.
- [3] Ohama,Y., "Polymer –baded Admixtures" , Cement and Concrete Composites 20, pp.189-212, 1998.
- [4] Zaher Kuhail, " Polystyrene Lightweight Concrete", An-Najah Univ. J. Res., Vol. 15, 2001.
- [5] Bing Chen and Juanyu Liu," Properties of lightweight expanded polystyrene concrete reinforced with steel fiber",Cement and Concrete Research,Volume 34, Issue 7, PP. 1259-1263, July 2004.
- [6] Yousif.Kh. " production of new type of light weight concrete and studies the mechanical and thermal properties",IJCE,volume(6),number(1), pp.17-22 , 2009.
- [7] مواصفات المواد والأعمال الإنشائية ، "السمنت البورتلاندي" ، المركز القومي للمختبرات الإنشائية، بغداد – العراق، 2001 .
- [8] مواصفات المواد والأعمال الإنشائية ، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء" ، المركز القومي للمختبرات الإنشائية ،بغداد – العراق ، 2001.
- [9] ASTM Committee,C- 513, "Standard Test Method for Obtaining and Testing Specimens of Hardened Lightweight Insulating Concrete for Compressive Strength", 1989.
- [10] Neville, A.M., "Properties of Concrete" , Longman Publishing, Third Edition, 1981.
- [11] ASTM Committee,C -567-80, "Unit Weight Of Structural lightweight Concrete", 1984.
- [12] Al-Hadithi, A.I., "Flexural ,Impact and Thermal Properties of Polymer Modified Concrete", Ph.D.Thesis, University of Technology, 2005.

الجدول (1): التحليل الكيميائي للسمنت البورتلاندي الاعتيادي.

| النسبة المئوية وزنا | | الفحص |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| حدود المواصفة م.ق.ع [7]1984/5 | نتيجة الفحص | |
| - | 21.4 | SiO ₂ |
| - | 5.3 | Al ₂ O ₃ |
| - | 3.12 | Fe ₂ O ₃ |
| - | 63.3 | CaO |
| 2.8 ≥ | 2.23 | SO ₃ |
| 5 ≥ | 3.5 | MgO |
| 4 ≥ | 1.8 | الفقدان بالحرق L.O.I |
| 1.02-0.66 | 0.904 | عامل الاشباع الجيري L.S.F |
| | | مركبات السمنت* |
| - | 48.56 | C ₃ S |
| - | 24.81 | C ₂ S |
| - | 8.77 | C ₃ A |
| - | 9.48 | C ₄ AF |

*تم ايجاد مركبات السمنت باستخدام معادلات (Bogue)

الجدول (2) : خصائص مطاط الستايرين- بيوتادين (SBR).

| الكثافة (كغم /م ³) | اللون | PH | المحتوى المائي(%) | محتوى المواد الصلبة(%) |
|--------------------------------|-------|------|-------------------|------------------------|
| 1023 | ابيض | 7.97 | 75 | 25 |

الجدول (3) : بعض الخصائص للركام الناعم الاعتيادي.


| النسبة المئوية المجمعة المارة | | مقاس المنخل(ملم) |
|--|-------------------------|------------------|
| (م.ق.ع 45 / 1984) للركام الناعم الاعتيادي [8] | الركام الناعم الاعتيادي | |
| منطقة التدرج رقم 3 | | |
| 100-90 | 100 | 4.75 |
| 100-85 | 99.459 | 2.36 |
| 100-75 | 85.498 | 1.18 |
| 79-60 | 65.799 | 0.6 |
| 40-12 | 13.851 | 0.3 |
| 10-0 | 1.622 | 0.15 |
| - | 2.34 | معامل النعومة |
| % 0.5 | %0.17 | |

الجدول (4): كميات المواد المستخدمة لكل متر مكعب.


| SBR (كغم/م ³) | ماء (كغم/م ³) | رمل (م ³ /م ³) | رمل (كغم/م ³) | سمنت (كغم/م ³) | بولي ستايرين (م ³ /م ³) | تسلسل الخالطة |
|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
| 0 | 277.5 | 0.722 | 1249 | 555 | 0 | R1 |
| 27.75 | 256.7 | 0.722 | 1249 | 555 | 0 | R2 |
| 55.5 | 235.9 | 0.722 | 1249 | 555 | 0 | R3 |
| 83.25 | 215.1 | 0.722 | 1249 | 555 | 0 | R4 |
| 111 | 194.25 | 0.722 | 1249 | 555 | 0 | R5 |
| 0 | 277.5 | 0.505 | 874.3 | 555 | 0.217 | L1 |
| 27.75 | 256.7 | 0.505 | 874.3 | 555 | 0.217 | L2 |
| 55.5 | 235.9 | 0.505 | 874.3 | 555 | 0.217 | L3 |
| 83.25 | 215.1 | 0.505 | 874.3 | 555 | 0.217 | L4 |
| 111 | 194.25 | 0.505 | 874.3 | 555 | 0.217 | L5 |
| 0 | 277.5 | 0.361 | 624.5 | 555 | 0.361 | M1 |
| 27.75 | 256.7 | 0.361 | 624.5 | 555 | 0.361 | M2 |
| 55.5 | 235.9 | 0.361 | 624.5 | 555 | 0.361 | M3 |
| 83.25 | 215.1 | 0.361 | 624.5 | 555 | 0.361 | M4 |
| 111 | 194.25 | 0.361 | 624.5 | 555 | 0.361 | M5 |
| 0 | 277.5 | 0.217 | 374.7 | 555 | 0.505 | H1 |
| 27.75 | 256.7 | 0.217 | 374.7 | 555 | 0.505 | H2 |
| 55.5 | 235.9 | 0.217 | 374.7 | 555 | 0.505 | H3 |
| 83.25 | 215.1 | 0.217 | 374.7 | 555 | 0.505 | H4 |
| 111 | 194.25 | 0.217 | 374.7 | 555 | 0.505 | H5 |

الجدول (5) : نتائج الفحوصات الميكانيكية للنماذج.


| معدل الكثافة الجافة (kg/m ³) | معدل مقاومة الصدم (عدد الضربات) | معدل مقاومة الإنثناء (MPa) | معدل مقاومة الانضغاط (MPa) | نسبة البوليمر/السمنت (A/C%) | نسبة تعويض (البوليستايرين/الركام حجما) | تسلسل الخلطة |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| 2225 | 2 | 3.633 | 30.228 | 0 | 0 | R1 |
| 2100 | 3 | 3.750 | 29.339 | 5 | 0 | R2 |
| 2080 | 5 | 3.750 | 28.450 | 10 | 0 | R3 |
| 2061 | 6 | 3.984 | 17.781 | 15 | 0 | R4 |
| 2021 | 7 | 3.984 | 18.670 | 20 | 0 | R5 |
| 1766 | 3 | 2.344 | 14.225 | 0 | 30 | L1 |
| 1678 | 6 | 2.461 | 12.891 | 5 | 30 | L2 |
| 1660 | 6 | 2.578 | 9.780 | 10 | 30 | L3 |
| 1621 | 7 | 2.637 | 9.335 | 15 | 30 | L4 |
| 1672 | 11 | 2.930 | 9.780 | 20 | 30 | L5 |
| 1563 | 6 | 1.875 | 8.713 | 0 | 50 | M1 |
| 1416 | 7 | 1.992 | 7.112 | 5 | 50 | M2 |
| 1387 | 8 | 1.992 | 7.112 | 10 | 50 | M3 |
| 1396 | 8 | 2.051 | 8.286 | 15 | 50 | M4 |
| 1406 | 16 | 2.109 | 7.824 | 20 | 50 | M5 |
| 1230 | 8 | 1.406 | 6.223 | 0 | 70 | H1 |
| 1086 | 8 | 1.406 | 3.734 | 5 | 70 | H2 |
| 1152 | 9 | 1.477 | 4.143 | 10 | 70 | H3 |
| 1152 | 10 | 1.641 | 5.601 | 15 | 70 | H4 |
| 1117 | 12 | 1.641 | 4.445 | 20 | 70 | H5 |




الشكل (1): تأثير نسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة الانضغاط.



الشكل (2): تأثير نسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة الانثناء.



الشكل (3): تأثير نسبة (البوليمر/السمنت) على مقاومة الصدم.



الشكل (4): تأثير نسبة (البوليمر/السمنت) على الكثافة الجافة.

Polymer Modified Polystyrene Concrete

Yousif Khalaf Yousif

Civil Department-College of Engineering, University of AL- Anbar

ABSTRACT.

This research work includes production of polymer modified polystyrene concrete and studies the mechanical properties. Several proportions of raw materials were used to produce this type of concrete. This study is intended to improve the mechanical properties of light weight polystyrene concrete using styrene butadiene rubber(SBR) with rate of (5,10,15and20)% of cement weight. Compressive strength, flexural strength, impact strength and dry density tests were made on more than 150 specimen at age of 28 days. The results show that the addition of (SBR) with range of (5-20)%of cement weight is improve the flexural strength with range (3.74-18)%, and improve the impact strength with range (39-163)%. Also the results show that it is possible to produce polystyrene concrete with density (1680,1433 and 1147) kg/m³ replacing light weight Polystyrene aggregate with volume fraction (30,50 and70)%of sand.

Keywords: lightweight concrete, polymer, polystyrene, impact strength.